547 PROLIJOINT RUSTIC

CG2W

JOINT CARRELAGE CLASSIQUE

LES «PLUS» PRODUIT

- Spécial extérieur
  - opus, dallages, pierres naturelles
  - plaquettes de terre cuite
- Finition : éponge, brossée, lissée
- Hydrofugé
- 6 coloris

Fabriqué en France

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

▼ JOINT GRANDE LARGEUR SOL et MUR : 6 à 50 mm - FINITION GRAIN RUSTIQUE
Extérieur / Intérieur

DESCRIPTION DU PRODUIT

Poudre prête à mouiller destinée au jointoiement de carreaux, dallages et plaquettes, **547 PROLIJOINT RUSTIC** est particulièrement recommandé en sols et murs extérieurs. Il permet la réalisation de joints de grande largeur de 6 à 50 mm.
Disponible en 6 coloris (gris, beige, pierre, rose, granit et argile), il garde une teinte régulière et homogène.
547 PROLIJOINT RUSTIC permet d'obtenir différentes finitions décoratives (éponge, brossée ou lissée) en fonction de l'outil utilisé.

Classification selon la norme EN 13 888

547 PROLIJOINT RUSTIC est un mortier à base de ciment amélioré (CG2), avec des performances complémentaires d'absorption d'eau réduite (W).

DOMAINES D'APPLICATION

- **Murs** : intérieurs et extérieurs
- **Sols** : intérieurs et extérieurs

Exclus :

- Piscines, saunas, hammams, spas
- Locaux soumis à des produits agressifs ou acides.

Revêtements associés

- Grès étiré
- Terre cuite (1)
- Dalle de pierre calcaire et de roche marbrière (1)
- Granit (1)
- Opus (1)

CARACTÉRISTIQUES

- **Présentation** : poudre colorée (6 teintes : gris - beige - pierre - rose - granit et argile)
- **Densité apparente de la poudre** : 1,5 ± 0,1
- **pH** : 12 ± 0,1
- **Composition** : liants hydrauliques, charges minérales et adjuvants

Caractéristiques d'utilisation (2)

- **Temps de vie en auge** : 1 à 2 h
- **Durcissement définitif** : 24 h
- **Délai avant mise en circulation** : 24 h

MODE D'EMPLOI

Se référer aux CPT et DTU en vigueur pour la mise en œuvre des produits.

Préparation du support

- Attendre la fin de prise du mortier de pose du revêtement avant d'appliquer **547 PROLIJOINT RUSTIC**.
- S'assurer qu'il n'y ait pas d'excès de mortier de pose dans les joints vides.
- Humidifier par temps sec et chaud la surface des matériaux poreux à jointoyer.

Préparation du produit

- Mélanger 1 sac de 25 kg de **547 PROLIJOINT RUSTIC** avec 2,5 à 3,5 litres d'eau propre, soit environ 10 à 14% d'eau, jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.

Application

- Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une raclette en caoutchouc ou d'une truelle langue de chat en appuyant fortement afin que les joints se remplissent dans toute leur profondeur.
- Largeur maximale du joint : 50 mm.

Nettoyage - Finition

- Attendre que le mortier joint raidisse suffisamment avant de nettoyer les bavures avec une éponge propre et légèrement humide. Veiller à ne pas détériorer les joints pendant cette opération.
- Surfacer les joints sans les délaver avec une éponge humide, brosser à l'aide d'une brosse à chiendent ou lisser et serrer avec un fer à joints selon la finition désirée.
- Lorsque la surface du revêtement commence à poudrer, dépoussiérer à l'aide d'une balayette ou d'un chiffon sec pour parfaire le travail.
- Remouiller les joints le lendemain afin de renforcer la dureté.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Pour des joints homogènes sans efflorescence

- **Avant la mise en œuvre du mortier joint**
  - Respecter le temps de séchage de la dalle ou de la chape et du mortier colle avant remplissage des joints.
  - Le support devra être sec et non soumis à des remontées d'humidité.
- **Lors de la mise en œuvre du mortier joint**
  - Respecter le taux de gâchage.
  - Attendre le durcissement du joint avant son nettoyage.
  - Eviter tout excès d'eau lors de l'opération de nettoyage.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre +5°C et +30°C.
- Avec revêtements poreux, un essai de tachabilité est conseillé.
- Ne pas nettoyer à haute pression ≥ 80 bars.
- Ne pas appliquer en plein soleil ou par vent fort.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

(1) Un essai préalable de tachabilité est conseillé. (2) Valeurs déterminées en laboratoire à 23°C et 50% d'humidité relative selon la norme en vigueur.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com*.

ParexGroup S.A. / Département Colles & Sols - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78

547 PROLIJOINT RUSTIC

JOINT CARRELAGE CLASSIQUE

CONSOMMATION

Consommation indicative pour dallage d'épaisseur 30 mm = 3 à 11 kg/m²

	LARGEUR DU JOINT	
Dimension du carreau	10 mm	15 mm
15 x 15 cm	7,6 kg/m²	11,4 kg/m²
11,5 x 24 cm	7,3 kg/m²	10,9 kg/m²
20 x 20 cm	5,7 kg/m²	8,6 kg/m²
30 x 30 cm	3,8 kg/m²	5,6 kg/m²
40 x 40 cm	2,9 kg/m²	4,3 kg/m²
45 x 45 cm	2,6 kg/m²	3,8 kg/m²
50 x 50 cm	2,3 kg/m²	3,5 kg/m²
60 x 60 cm	2,0 kg/m²	2,9 kg/m²

Consommation indicative pour plaquette d'épaisseur 15 mm = 6 à 9 kg/m²

	LARGEUR DU JOINT	
Dimension du carreau	10 mm	15 mm
6 x 22 cm	6 kg/m²	9 kg/m²

Consommation en kg/m² = $0{,}19 \times h \times e \times \frac{(L + l)}{(L \times l)}$

h : épaisseur du carreau (mm)
e : largeur du joint (mm)
L : longueur du carreau (cm)
l : largeur du carreau (cm)

Nuancier

Gris

Rose

Beige

Granit

Pierre

Argile

Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des teintes.

CONSOMMATION
- Dallage : 3 à 11 kg/m²,
- Plaquette : 6 à 9 kg/m²,

(Voir tableau de consommation).

CONDITIONNEMENT
- Sac de 25 kg.

PALETTISATION
- 42 sacs de 25 kg (1,05 tonne).

CONSERVATION
1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE
- R.P. fabricant.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
- Conforme à la Norme EN 13 888.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com.*

ParexGroup S.A. / Département Colles & Sols - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78